PRO FORM™

Fiche technique

Adhésif uréthane à séchage rapide pour pare-brise PF 225

Adhésif uréthane un composant et séchant par contact avec l'humidité de l'air. Il est conçu pour coller des pare-brise et autres vitres fixes. Se conforme aux normes des fabricants d'origine, FM VSS 212 et 216. Ouverture de ¾" de pouce pour une application facile et une pression moindre.

PRODUIT	CONTENU	COULEUR
PF 225	310 ml (10.5 fl oz)	Noir

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

CARACTÉRISTIQUES

- Se conforme aux normes des fabricants d'origine, FM VSS 212 et 216
- Ouverture de ¾" de pouce pour une application facile
- Composition d'adhésif uréthane durcissable par de l'humidité
- Sec au touché en 50 minutes
- Produit des résultats rapides
- Possède une haute capacité d'adhérence pour coller des pare-brise et autres vitres fixes





à utiliser avec PF 225-NW bec

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Glass Vitre
- Métal

MODE D'EMPLOI:

L'adhésif uréthane à séchage rapide pour pare-brise PF 225 doit être utilisé conjointement avec l'apprêt pour vitre et rainure de fixation PF 230. Ne pas suivre les recommandations d'application affectera la performance du produit. Des dommages à la propriété ou des blessures peuvent en résulter.

Nettoyer les débris de vitre. Nettoyer toute trace de rouille. Nettoyer le nouveau pare-brise. Appliquer l'apprêt pour vitre et rainure de fixation PF 230 ainsi que sur la ligne de collage du pare-brise. Appliquer un cordon triangulaire de 14mm (9/16") d'adhésif PF 225 sur la ligne de collage du pare-brise. Positionner le pare-brise dans l'ouverture et presser en place en s'assurant que l'adhésif est totalement en contact avec la rainure de fixation.

Sec au touché: 50 minutes. Taux de séchage dans des conditions normales (23ºC / 50% humidité) 2mm/24 heures.

CE PRODUIT NÉCESSITE DE L'HUMIDITÉ DANS L'AIR POUR LE SÉCHAGE COMPLET.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM™

Fiche technique

Adhésif uréthane à séchage rapide pour pare-brise PF 225

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 225
Apparence /l'état physique	Pâte, Thixotrope
Couleur:	Noir
Odeur:	Odeur douceâtre
Solubilité:	Insoluble dans l'eau. Complètement soluble dans les solvants organiques. Réagit lentement avec l'eau pour libérer le gaz CO2.
Point d'éclair (OC), méthode:	>100°C (212°F) (estimé)
Température d'auto-inflammation (deg C):	380°C (716°F)
COV	0.00 lbs/g • 0.00 g/L

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.