PRO FORM™

Fiche technique

Décapant pour peinture d'avion PF 535

Décapant pour peinture d'avion formule amélioré conçu pour ramollir et soulever les finis et peintures. Efficace sur l'acrylique, époxy, émail, laque, polyuréthane et la majorité des autres finis automobile. Il agit en moins de 15 minutes et adhère aux surfaces verticales. Efficace sur des finis multi couches et peut être rincer avec de l'eau. **NE PAS UTILISER SUR LES AVIONS.**

PRODUIT	CONTENU
PF 535	531 g (18.75 oz) Aérosol

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

MODE D'EMPLOI:

1. Masquer et protéger les surfaces à ne pas décaper.
2. Agiter le contenant pour une minute.
3. Porter des lunettes protecyrices, des gants et un respirateur.
4. Vaporiser à une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 pouces) de la surface.
5. Appliquer une couche épaisse.
6. Permettre au décapant de cloquer ou ramollir le fini; généralement de 15 à 20 minutes.
7. Gratter la peinture avec une raclette de plastique puis rince la surface avec de l'eau ou du solvant doux afin d'éliminer tout résidus. Permettre un séchage complet avant de recouvrir la surface.
8. Sur le métal, appliquer rapidement un apprêt afin de prévenir la formation de rouille.

NOTE: Ce produit peut ne pas être compatible avec certaines surfaces. Avant d'appliquer sur la totalité de la surface, effectuer un test de comptabilité sur une partie non-exposé du matériau. **UTILISEZ AVEC GRANDE PRECAUTION SUR LA FIBRE DE VERRE, LE PLASTIQUE OU TOUT AUTRE SURFACE SYNTHÉTIQUE.** Lorsque le fini cloque, rincez immédiatement avec de l'eau. Travaillez sur de petites surfaces à la fois. Pour un résultat optimal, utiliser à des températures variant entre 65°F et 90°F (18°C et 32°C). Évitez l'exposition directe au soleil et les grands vents.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 535
Apparence /l'état physique:	Aérosol
Couleur:	Claire
Odeur:	Odeur d'hydrocarbures
Solubilité:	Légèrement soluble dans l'eau
Point d'éclair (OC), méthode:	-104°C (-155.2°F)
Température d'auto-inflammation (deg C):	Non disponible

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM™

Fiche technique

Décapant pour peinture d'avion PF 535

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com