PRO FORM™

Fiche technique

Peinture pour Garniture et Pare-Chocs™ 5 dans 1™ PF 515, PF 538, PF 543

Le revêtement pour pare-chocs et garniture 5-IN-1™ est une peinture flexible conçu pour la re-finition des pare-chocs, garnitures de plastiques flexibles ainsi que les métaux. Sa formulation incrustante élimine la nécessité d'appliquer un apprêt. Peut également être appliqué sur l'aluminium, la fibre de verre, le SMC et le TPO.

PRODUIT	CONTENU	COULEUR
PF 515	425 g (15 oz)	Noir Européan
PF 538	425 g (15 oz)	Noir Satiné
PF 543	425 g (15 oz)	Garniture noire

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Métal
- Aluminium
- Fibre de verre
- SMC
- TPO

ADVANTAGES:

- Protège de la corrosion
- Pouvoir bâtisseur
- Excelle comme apprêt pour couche finale
- Auto incrustant
- Excellente adhérence

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

1. Laver à l'eau et au savon.
2. Nettoyer le métal à l'aide du dégraisseur pour cire et graisse PF 605, le plastique ou les surfaces peintes avec le nettoyant pour plastique PF 606 ou PF 525. Essuyer la surface lorsqu'elle est encore mouillée.
3. Poncer en surface avec un papier de grain 400. Si la surface est peinte, poncer légèrement sans traverser le recouvrement.
4. Souffler les débris avec de l'air comprimé sèche et propre. NOTE : Pour un résultat optimal, utiliser lorsque la température du contenant et de la surface se situe entre 20°C to 24°C (68°F to 75°F).

MODE D'EMPLOI:

1. Brasser le contenant pour une minute après le dégagement des billes de brassage. Brasser à nouveau 10

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

Peinture pour Garniture et Pare-Chocs™ 5 dans 1™ PF 515, PF 538, PF 543

secondes pour chaque minute de vaporisation. NOTE: un brassage insuffisant peut causer un blocage de la buse de vaporisation.
2. Appliquer sur une surface propre, sèche et adéquatement préparée.
3. Appliquer le produit uniformément en tenant la bombe aérosol à environ 25 cm (10 po) de la surface à vaporiser.
4. Deux couches minces valent mieux qu'une couche épaisse. Attendre 5 minutes entre les couches. Sec au touché en 5 à 10 minutes. Peut être recouvert après 20 à 30 minutes.
5. Après l'emploi, renverser la bombe aérosol et vaporiser pendant 3 secondes afin de vider la buse de pulvérisation.

Attention: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture avant usage. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit à des températures inférieures à 16°C (60°F) ceci affectera la performance et les temps de séchage.

BUSE DE VAPORISATION PRO SHADE:

- Buse noire procure un jet de 6½ .
- Buse blanche procure un jet de 2½ .



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 515	PF 538	PF 543
Apparence /l'état physique	Aérosol	Aérosol	Aérosol
Couleur:	Noir	Noir	Noir
Odeur:	Odeur d'hydrocarbures	Odeur caractéristique. Odeur d'ester	Aucune donnée
Solubilité:	Aucune donnée	Pas soluble dans l'eau	Insoluble dans l'eau
Point d'éclair (OC), méthode:	-18°C (0°F)	-18°C (0°F)	-18°C (0°F)
Température d'auto-inflammation (deg C):	460°C (860°F)	460°C (860°F)	460°C (860°F)
MIR:	0.76	0.54	0.75

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

Peinture pour Garniture et Pare-Chocs™ 5 dans 1™ PF 515, PF 538, PF 543

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com